

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



KANSAI PAINT

丸吹きノズル

ガス抜きキャップ

ジンク リッチ スプレー

zinc rich

420ml

標準塗装面積 (1回塗り)

1.4㎡

タタミ約0.8枚分

乾燥時間

約20分(20℃)

約40分(冬期)

グレー

カンペハピオ



4 972910 368531

●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色などにより多少異なります。
 ●キャップや容器の表示は、中身の色や容量の多少により多少異なります。
 ●使用前に容器をよく振り混ぜ、30秒以上静置してから使用してください。
 ●本品は、消火に使用できません。

用途 鉄部や亜鉛メッキ面の溶接部の補修塗装。門扉・フェンス・ベランダの鉄部のさび止めに。(自動車、高級家具、食器類、床面、シリコン樹脂、フッ素樹脂など特殊処理した面、油や薬液が掛かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。)

特長 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレーで、亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
 ※本品を下塗りとして使用する場合、ジンクリッチスプレー(シルバー)、ラッカースプレーなどの塗料で上塗りしてください。

塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油・分・さび・ヤニなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や埃目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややゆずめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカー溶剤で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
 ●人、物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●乾燥後も塗装表面を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
 保管上の注意 ●子供の手の届かない所に保管し、誤飲・誤食をいよう注意してください。●開封した塗料はキャップをし、破損防止のため、温度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●直立保管してください。
 救急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名・成分・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料(さび止め)
 成分: 合成樹脂(エポキシ樹脂)、顔料、有機溶剤
 塗装間隔: 塗り重ねる時は40分以上(20℃)、冬期は2時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

1. 取り外しボタンのスクリュー部分を回して外します。
2. 上部の布のフタをはずし、ガス抜き用の穴を開けてください。
3. 噴射音が消えるまで押し下げておきます。
4. 完全に消音された後、噴射音が再び出るまで押し下げておきます。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス: DME

危険

●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器: 熱すると破裂のおそれ●飲み込むと有害●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●遺伝性疾患のおそれの疑い●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●眠気又はめまいのおそれ●水生生物に非常に強い毒性

第1石油類210ml・危険等級II・火気厳禁
 合成樹脂エナメル塗料

キャップ・ボタン・フィルム : プラスチック

容器 : スチール

株式会社カンペハピオ
 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先
 カンペハピオお客様相談室

【ナビダイヤル有料】0570-001167

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: ジンクリッチスプレー(グレー) 22-1

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



丸吹きノズル

ガス抜きキャップ

ジンクリッチ

シルバー

420ml

標準塗装面積 (1回塗り) **1.4㎡**

タタミ約0.8枚分

乾燥時間 約**20分**(20℃) 約**40分**(冬期)

カンペハピオ

用途 鉄部や亜鉛メッキ面の溶接部の補修塗装。門扉・フェンス・ベランダの鉄部のさび止めに。(自動車、高級家具、食器類、床面、シリコン樹脂・フッ素樹脂など特殊処理した面、油や薬液が掛かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。)

特長 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレーで、亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。速乾性で、約200℃の耐熱性があります。シルバーは上塗りせず、このまま仕上げます。※2コートする場合は下塗りに「ジンクリッチスプレーグレー」を使います。

塗装方法

1. 下地調整 ■ 塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■ 塗らない部分や埃目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■ 塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口の間は、15~30cmの間隔をとってください。■ 噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■ 一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗料上の注意 ●有機溶剤が含まれているので塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えの場合は剥がれなかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤブラシを使って十分に落としてください。●塗った物を積み重ねないでください。●乾燥後でも塗装表面を強くすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

保管上の注意 ●子供の手の届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため温度が高い容器がびびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内・暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

救急処置 ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名・成分・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料(さび止め)
成分: 合成樹脂(エポキシ樹脂)、顔料、有機溶剤
塗装間隔: 塗り重ねる時は40分以上(20℃)、冬期は2時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

危険

●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器: 熱すると破裂のおそれ●飲み込むと有害●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●遺伝性疾患のおそれの疑い●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●蒸気又はめまいのおそれ●水生生物に非常に強い毒性

第1石油類210ml・危険等級II・火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料

キャップ・ボタン・フィルム
プラスチック

容器: スチール

株式会社 カンペハピオ
大阪府中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】**
カンペハピオお客様相談センター **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】**
0570-001167

ホームページ **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】** **【お客様相談センター】**
<https://www.kanpe.co.jp>

商品名: ジンクリッチスプレー(シルバー) 22-1

●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件塗る素材形状塗り方向などに多少異なります。
●キャップや容器の色表示は、中身の色や容量の多少異なります。
●使用前に容器を良く振り混ぜてください。●容器を逆さにした状態で使用すると、中身の成分が分離することがあります。
●本品は、消費期限は表示していませんが、開封後はなるべく早く使い切ってください。