

变成シリコーン HM

品種コード: 40766

JSIA
F☆☆☆☆☆



特長

- 施工後の塗装が可能です。(油性塗料・溶剤型塗料は適しません。)
- 一成分形で施工が容易です。
- 耐熱性・耐寒性 (-40°Cから 90°Cがあります。)

用途

- 目地・防水シール、ヒビ割れ・亀裂・穴の接着・充填に
建築内外装の目地・モルタル・コンクリートの目地・亀裂補修 (V カットシール) ・タイル目地・カラー鉄板・
塩ビ鋼板・折板などの各種屋根材の接着・プレハブハウス部材の目地・コンテナ・車輌のジョイント部など

乾燥時間

20°C: 約60分 完全乾燥 36時間(膜厚: 2mm 20°Cの場合)

※気象条件や目地の形状・材質により異なりますが、硬化するまで5~7日程度かかる場合があります。

※水性塗料の上塗り塗装は1日後から7日以内(20°C 湿度50%の場合)



ホワイト



アイボリー



グレー

300ml

398132

398156

398149

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社 カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

