



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.2L	1.8~2.2㎡	約1.25枚分	6色
0.5L	4.5~5.5㎡	約3枚分	
1L	9~11㎡	約6枚分	
スプレー 300ml	(2回塗り) 0.6~1㎡	約0.5枚分	1色
下塗り剤 0.5L	4.5~5.5㎡	約3枚分	

特長

- ・アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靱な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。
- ・アルミ建材の質感にあった落ち着いたつや(3分つや)を実現しました。
- ・たれにくく塗りやすい速乾型なので作業性が抜群です。

スプレー

- ・逆さにも吹きつけ出来る特殊ノズル仕様で、複雑に入り組んだ所にも簡単に塗装出来ます。

用途

- ・アルミ建材 門扉・サッシ・バルコニー・カーポートなどアルミ製エクステリア建材
- ・鉄製品・木製品

※アルミ建材に直接塗る場合、付着性を向上させる為、「油性アルミ用専用下塗り剤」を下塗りしてください。

※ステンレス、クロムメッキ、亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)、ブリキ、真ちゅう、銅などの各種非鉄金属には、「油性アルミ用専用下塗り剤」を塗装してから本品を上塗り塗装してください。

油性アルミ用・油性アルミ用スプレー

乾燥時間

20℃：約30分(塗り重ねる時は2時間以上)
冬期：約2時間(塗り重ねる時は6時間以上)

**うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液**
※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

※ブロンズ色、シルバー色は刷毛目がやすいので、5~10%程度薄めてから塗装するときれいに仕上がります。

	白	シルバー	ブロンズ	新ブラウン	こげちゃ色	くろ
0.2L	411671	411701	411725	411718	411695	411688
0.5L	413316	413347	413361	413354	413330	413323
1L	411732	411763	411787	411770	411756	411749
スプレー300ml	411602	411633	411657	411640	411626	411619

油性アルミ用下塗り剤

乾燥時間

20℃：約30分
冬期：約1時間

	とうめい
下塗り剤 0.5L	413378

**用具の後始末 ラッカー
うすめ液**
※うすめず、そのままご使用ください。

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

