

油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤

油性つやけし

品種コード: 17764



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
3.4L	38~49㎡	約26枚分	1色
8kg	80~100㎡	約54枚分	

特長

- 油性シリコン遮熱屋根用の下塗りとして使用することで、上塗り（遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂）+下塗り（赤外線反射顔料）の3つの効果で遮熱効果と耐久力が更にアップします。
- 上塗り塗料と素地との密着力がアップします。
- 強力防サビ剤配合により、防サビ力がアップします。

用途

- トタン、セメント瓦、スレート瓦、新生瓦（カラーベスト・コロニアル）などの屋根
- 建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

乾燥時間

20℃：約1時間 冬期：約3時間
(塗り重ねる時は6時間以上)

おすすめ液・
用具の後始末 ペイント
おすすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

つや消し白

3.4L 329471
8kg 329488

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

