

# 耐熱テルモスプレー

油性つやけし

品種コード: 75764



## 仕様

容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	1.4~2.3㎡	約1.2枚分	3色

## 特長


・ 500℃(瞬間最高 600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。  
※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。

## 用途

・ 耐熱が必要な金属部 ストーブ・煙突・焼却炉

## 乾燥時間

20℃ : 約1時間(塗り重ねる時は2時間以上)  
冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は4時間以上)



シルバー

369019



グレー

369033



くろ

369026

300ml

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社 **カンペハピオ**

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>

