

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



水性つやあり塗料を  
つやけし仕上げに

つや調整剤

水性つやあり塗料専用

100ml

カンペハピオ

使用方法

約6% ▶ 5分つや  
約12% ▶ 3分つや  
約25% ▶ つや消し  
に仕上がります。

特長

水性つやあり塗料に混入することで、つやを調整することができます。

※油性塗料・ラッカー系塗料・ニス類には使用できません。

※当社の水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。

使用方法・使用上の注意

- ご希望のつやに応じて本品を混入してください。
- 塗料の容量に対して、本品混入量約6%で5分つや(中光沢)、約12%で3分つや(微光沢)、約25%でつやけしに仕上がります。
- 下記表の混入量に対してのつやの度合いはあくまでも目安です。目立たない所で試し塗りし、つやの確認、調整をしてください。
- 目安量(本品のキャップ1杯17ml)
- 塗り継ぎ、塗り足しをする場合は、つやの度合いが変わるのでご注意ください。
- 使用前に充分にかき混ぜ、塗料に混入後も、よくかき混ぜてください。
- 本品は単独では使用できません。

100mlで対応可能

混入量の目安	塗料の容量							
	0.2L	0.4L	0.5L	0.7L	0.8L	1L	1.6L	2L
5分つや ▶ 約6%	12ml	24ml	30ml	42ml	48ml	60ml	96ml	120ml
3分つや ▶ 約12%	24ml	48ml	60ml	84ml	96ml	120ml	192ml	240ml
つや消し ▶ 約25%	50ml	100ml	125ml	175ml	200ml	250ml	400ml	500ml

その他諸注意

●汚れても差し支えない服装で作業してください。●換気をよくし、作業中は手袋や保護眼鏡などを着用してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用します。●容器を開封したままにしておくと、表面が皮張りして使用できなくなりますのでご注意ください。●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料は完全に蓋をして、直射日光をさけて、屋内にて保管温度0℃～35℃厳守にて保管してください。

■救急処置 塗料が目に入った時、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

成分: ポリエチレンワックス・水

キャップ: プラスチック(PP) 容器: ガラス

株式会社カンペハピオ

大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル有料 0570-001167

<https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 水性塗料用つや調整剤 Y01



4 972910 349097