

塗れるものは 屋内外の 未塗装木部の 下塗り用



木部の吸い込みを止め 密着性を高める

色合いは印刷のため、実際とは若干異なります。



標準塗装面積 22~26m(1回塗り)



## 取り扱い上の注意 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

- 塗装上の注意 ●表示の用途以外には 使用しないでください。
- ●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85% 以上)とき、および風の強い日は塗らない でください。
- ●汚れても差し支えない服装で作業し、手 袋や保護眼鏡などを着用してください。
- ●目立たないところで試し塗りし、色や仕上 がり感を確認してください。
- ●ステイン類で着色する場合は、ウッドシー ラーを塗る前に行なってください。
- ●有機溶剤が含まれていますので、塗装作 業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に 乾燥してください。
- ●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙な どに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして 処分するか、「残塗料処理剤 | を使用して ください。
- ●火気のあるところでは塗らないでください。 ●本品はうすめずにご使用ください。
- 保管上の注意 ●子供の手が届かないと ころに保管し、誤飲、誤食をしないよう注 意してください。
- ●塗料はふたを完全にし、容器のさびやす い所、直射日光があたる場所を避けて冷 暗所に保管してください。
- ●火気の近くでの保管は厳禁です。





●引火性の高い液体および蒸気●皮膚刺激●強い眼 刺激●吸入すると有害(呼吸器への刺激、眠気、めま い)のおそれ●(生殖能、胎児)への悪影響のおそれ ●臓器の障害●長期にわたる又は反復暴露による臓器 の障害●水生生物に有害

# 株式会社カンペハピオ

大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハビオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ https://www.kanpe.co.jp

商品名:ウッドシーラー

- 特 長 ■乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。 用 途 ■家具、建具、木工品など屋内外の未塗装の木製品の下塗りに。
- - ※必ず用途に応じた塗料を上塗りしてください。
  - ※旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります。
  - ●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
  - ●常に水に浸かる所には不適。


品 名 合成樹脂塗料 成分 合成樹脂(ビニール)、有機溶剤


塗装間隔 2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)

**用 具** ニス用ハケ、サンドペーパー、との粉、マスキングテープ、ビニールシート、さげ缶、 各種上塗り用塗料、ラッカーうすめ液

## 塗装方法(必ず手袋を着用すること。)

- 1.下地調整 ■旧塗膜は、ワイヤーブラシなどで完全に取り除きます。
  - ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはラッカーうすめ液や中性洗剤などで丁 寧に落とします。
  - ■サンドペーパー#240を木目にそってかけて、下地の調整をします。
- 2.マスキング■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカー、新聞紙などでカバーします。
- 3.かくはん ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、その後容器のふたに手をそえてマイナスド ライバーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
- ■木目にそって、うすく1回塗ります。 4. 塗装
  - ■約2時間(冬期は4時間)以上おいてから、用途に応じた上塗り塗料を塗ります。
- 5.あとしまつ ■使い終えたハケや用具は、新聞紙などで拭き取り、すぐにラッカーうすめ液でよく 洗ってから陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。





★誤って飲み込んだとき:無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。 ★気分が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方などによって多少異なります。



中身を使いきってから プロテクター・中栓・ベロ:プラスチック(PE) 捨ててください。 キャップ・容器

